

# WAKOL AR 115 výstužová tkanina

## Technické informácie

### Oblasť použitia:

Rúno zo sklenených vlákien na spevnenie samonivelačných stierok Wakol alebo tenkých poterov na použitie na

- popraskané a mierne pohyblivé podklady až do max. 3mm šírky praskliny
- staré minerálne podklady
- drevené podklady
- výtlky poteru
- zmiešané podklady

v interiéri.

### Mimoriadne vlastnosti:



1)



2)



3)

- jednoduché použitie
- zviazanie vlákien sa pri preliatí stierkou uvoľní
- vlákna pevné v ťahu
- premoštuje praskliny do 3 mm

1) emisná trieda podľa Francúzskeho práva

2) vhodné na podlahové kúrenie

3) vhodné pod stoličky s kolieskami

## Technické údaje:

Materiál:	sklené vlákna
Balenie:	rola
Dĺžka:	100 m
Šírka:	0,9 m
Plošná hmotnosť:	cca. 120 gr/m <sup>2</sup>
Teplota skladovania:	nie je citlivé na mráz
Doba skladovania:	neobmedzená

## Podklady:

Podklady musia byť trvalo vyschnuté, pevné, rovné, bez rýh, nečistôt a substancií. Drevená palubovka musí byť pevná a odvetraná.

## Spracovanie:

Podklady napenetrujte podľa vlastností povrchu s WAKOL D 3040 (dodržať pomer miešania), resp. s WAKOL D 3035, alebo s reaktívnou živicom ako napr. PU 280 a WAKOL D 3045.

Dodržite predpísané doby schnutia.

Praskliny nad 3 mm alebo špáry upravte vopred s WAKOL AR 116. Pre detaily vid' technický list WAKOL AR 116.

Na drevenú palubovku a drevené panely odporúčame vyplniť škáry s WAKOL plniacou hmotou zmiešanou s WAKOL D 3060 Plastifikátorom, aby sa zabránilo presakovaniu nivelačnej hmoty.

Na pripravený podklad položte v pásoch WAKOL AR 115, prirežte ho na mieru nožnicami alebo nožom a nechajte najmenej 1 cm prekrývať spoje.

Pripravte okrajové spoje, ak je to potrebné položte okrajové pásky.