

Technický list

WAKOL MS 228, objektové parketové lepidlo, elastické



Oblasť použitia:

Elastické, 1-zložkové parketové lepidlo na pokladanie
– **viacvrstvových parkiet podľa DIN EN 13489**
na savé a nesavé podklady v interiéri.

Mimoriadne vlastnosti



1)



2)

-Bez rozpúšťadiel, zodpovedá definícii TRGS 610
-zodpovedá DIN 14293

- vhodné aj na podlahové kúrenie
- bez vody – žiadne napučanie dreva

1) Podľa kritérií GEV, zaradené do klasifikácie Emicode Tr.EC1 Plus R, veľmi chudobný na emisie
2) Emisná trieda podľa francúzskeho práva

Technické údaje:

Surovinový základ:	silanom modifikovaný polymer
Odvetranie:	Žiadne
Čas na lepenie:	cca. 40 minút
Doba naviazania :	cca. 24 – 48 hodín
Čistiaci prípravok:	WAKOL RT 5960 čistiace útierky predtým ako sa lepidlo naviaže
Doba skladovania:	12 mesiacov pri izbovej teplote
Teplota skladovania:	Nie je citlivé na mraz
GISCODE:	RS10
EMICODE podľa GEV:	EC1 PLUS R
Spôsob nanášania a spotreba ³⁾ :	TKB B3 – 800 – 1000 g/m ³ viacvrstvové parkety v malom formáte TKB B11 – 1000 – 1200 g/m ³ viacvrstvové parkety v malom formáte TKB B13 – 1100 – 1300 g/m ³ viacvrstvové parkety vo veľkom formáte TKB B15 – 1400 – 1500 g/m ³ viacvrstvové parkety vo veľkom formáte

CS JANSER, s.r.o.
Vajnorská 135
831 04 Bratislava
WAKOL GmbH, 06.06.2014

Tel.02/65424600
Fax.02/65424546
janser@janser.sk

WAKOL Špeciálne ozubenie 5 viacvrstvové parkety až do max. 4% Cm resp. 85%

korešp. rel.vlh.

3)Spotreba závisí od štruktúry povrchu a savosti podkladu

Podklady:

Podklad ako aj klimatické podmienky v miestnosti musia zodpovedať požiadavkám DIN 18356. Podklady musia byť trvalo vyschnuté, pevné, rovné, bez rýh, nečistôt a substancií brániacich lepidlosti.

Kalciumsulfátové potery ošetriť podľa predpisov výrobcu resp. podľa platných noriem mechanicky predpripraviť a povysávať, pokiaľ je poter bez prachu je možné priamo nanášať WAKOL MS 228 objektové elastické lepidlo a lepiť parkety. WAKOL MS 228 nepoužiť na liaty asfalt.

WAKOL MS 228 objektové pružné lepidlo nepoužiť priamo na polyuretánový prednáter WAKOL PU 280 a na polyuretánový prednáter WAKOL PU 235.

Na nevykúrenom cementovom potere do 4 CM% resp. 85% korešpondujúcej relatívnej vlhkosti je možné použiť objektové lepidlo WAKOL MS 228 zároveň ako parozábranu. Pokládka sa vtedy robí so špeciálnym ozubením WAKOL 5.

Spracovanie:

S ozubenou špachtľou rovnomerne naniesť na podklad a snažiť sa zabrániť tvorbe „hniezd“ z lepidla.

Parkety ihneď zasúvať a dobre pritlačiť. Vždy dať pozor aby bolo lepidlo nanesené na celej ploche zadnej strany parkety.

Náradie ihneď vyčistiť s WAKOL RT 5960-čistiacimi utierkami. Po naviazaní sa lepidlo MS 228 dá odstrániť len mechanicky.

Dôležité rady

Lepidlo nespracovávať pri teplotách pod +15 0C.Pri studenom počasí treba parkety a lepidlo včas natemperovať v miestnosti kde sa budú pokladať. Všetky údaje sa vzťahujú na podmienky 20°C a 65% relatívna vlhkosť.

WAKOL MS 228 nepoužiť priamo na liaty asfalt a polyuretánový prednáter WAKOL PU 280 a WAKOL PU 235.

Zaručujeme trvácnu vysokú kvalitu našich produktov. Všetky údaje vychádzajú z testov a dlhoročných praktických skúseností a vzťahujú sa na normované podmienky. Rôznorodosť použitých materiálov a najrôznejšie podmienky na stavbe, ktoré nevieme ovplyvniť, vylučujú akékoľvek nároky na náhradu. Tu odporúčame dostatočné vlastné vyskúšanie. Treba zohľadniť návody na pokladanie od výrobcu podlahoviny a momentálne platné normy. K tomu sme Vám radi kedykoľvek k dispozícii s poradenstvom.

Vydaním tohto technického listu z 06.06.2014 strácajú platnosť všetky dovedy vydané.

CS JANSER, s.r.o.
Vajnorská 135
831 04 Bratislava

WAKOL GmbH, 06.06.2014

Tel.02/65424600
Fax.02/65424546
janser@janser.sk