

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

PrimaSeal Plus



Základný lak na parkety na alkoholovej báze.


- Bezpečné a ľahké spracovanie
- Dobrá izolácia látok obsiahnutých v dreve a starých náterov
- Zintenzívňuje farbu dreva
- Dobrý pomer kvalita/cena

Oblasť použitia:

Vhodný takmer pre všetky európske a exotické druhy dreva. Zoznam druhov dreva LOBA je na stránke www.loba.de. V prípade pochybností je potrebná konzultácia v závode. Redukcia zlepovania hrán pri použití lakov na vodnej báze. Na odborne položených parketách a podlahách nalepených na pevno resp. pri pevne elastickom lepení podláh nedochádza ku zlepovaniu po blokoch.

Údaje o výrobkoch

Výr. č.
11033



Skladovanie a transport
GISCODE

Skladovateľnosť 18 mesiacov. Výrobok nie je citlivý na mraz.
G1

Pokyny ku spracovaniu

- Povrch musí byť odborne vybrúsený, vlhkosť dreva max. 12 %.
- Podlaha musí byť suchá a zbavená eventuálnych starých nánosov, oleja, mastnoty, vosku, silikónu, brúsneho prachu a ostatných nečistôt. Teplota miestnosti +15 °C až +25 °C, relatívna vlhkosť vzduchu 40 % až 75 %, teplota materiálu +18 °C až +25 °C. Pracovisko dôkladne vyvetrať.
- Materiál neliať na podlahu, použiť vedro na lakovanie LOBATOOL.
- Materiál dobre premiešať.
- Dodržiavajte všeobecné a pre produkt špecifické predpisy pre ochranu zdravia pri práci. Bližšie pokyny nájdete v súlade s GISCODE v návodoch na obsluhu, ktoré sú dostupné na stránkach www.wingis-online.de.

Riedidlo

Výrobok je pripravený na spracovanie a nesmie sa riediť!

Nanášacia technika/spotreba materiálu

Valček na lak LOBATOOL Universal 100 / 100-120 ml/m² (8-10 m²/l)



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

PrimaSeal Plus



Pokyny ku spracovaniu

Medzibrus

Po základnom laku nerobiť medzibrus.

Doba schnutia

- Pri aplikácii valcom je prelakovanie možné najskôr po cca. 60-90 min.
- Pri prekážkach v schnutí treba počkať na úplné preschnutie.

Laky vhodné na prelakovanie:

Běžná záťaž:

- WS Life.

Až do intenzívnych záťaží:

- WS EasyFinish.
- Viva.

Až do mimoriadne silných záťaží:

- 2K Supra ^{A.T.}
- WS 2K Duo.
- 2K Fusion

Použitie na parketách a drevených podlahách:

- Odborne pripraviť podklad.
- Sýto naniesť valcom základný lak.
- Schnutie.
- Naniesť valcom lak na vodnej báze LOBADUR®.

11/12/2019



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

PrimaSeal Plus



Všeobecné pokyny

Čistenie pracovných nástrojov: Pracovné nástroje čistite rozpúšťadlami, napr. čistiacim prostriedkom na pranie štetcov.

Doba schnutia: Uvedené doby schnutia platia pri teplote +20 °C a pri relatívnej vlhkosti vzduchu 50 % a pri starostlivom vetraní pracoviska bez prievanu. Nižšie teploty, vyššie hodnoty relatívnej vlhkosti a horšie vetranie vedie ku spomaleniu schnutia. Pred dosiahnutím konečnej tvrdosti nečistite povrch na mokro a nepokladajte koberce. Na zakrytie povrchu pred dosiahnutím konečnej tvrdosti použite LOBATOOL Cover 400. Špecifikácie produktu nájdete v príslušnom technickom liste.

Bezpečnostné pokyny: Pri spracovaní a schnutí výrobkov s obsahom rozpúšťadiel sa uvoľňujú horľavé výpary rozpúšťadiel. Z tohoto dôvodu platí zákaz ohňa, otvoreného ohňa, zvárania, fajčenia a pod. v ohrozenom priestore. Pracovisko a sklady dobre vetrajte. Elektrické zariadenia na pracovisku a vo vedľajších priestoroch musíte včas vypnúť tak, aby boli pri začatí prác vychladnuté. Zabráňte akémukoľvek iskreniu, i na elektrických zariadeniach. Uchovávajte obal s materiálom tesne uzatvorený. Odstráňte z pracoviska, na ktorom dochádza ku uvoľňovaniu výparov, predmety, citlivé na rozpúšťadlá, odstráňte rastliny a zvieratá (aj akváriá).

Informácie v tomto dokumente a všetky ďalšie pokyny a odporúčania, ktoré poskytujeme formou poradenstva užívateľom, sú výsledkom doterajších skúseností a sú v súlade s normami. Z dôvodu celého radu možností použitia a podmienok spracovania nezbavujeme užívateľa povinnosti urobiť vlastné testy alebo využiť technické poradenstvo formou kontaktu s oddelením produktovej technológie LOBA. Dodržujte odporúčania výrobcu krytiny a aktuálnych noriem. Naše ručenie a zodpovednosť sa riadi výhradne našimi všeobecnými obchodnými podmienkami a nie sú rozšírené ani na základe tejto informácie, ani naším poradenstvom. Vydaním nových technických informácií strácajú pôvodné technické informácie svoju platnosť.

11/12/2019

