

Natieranie divadelných javísk

Čierny náter s dobrou krycou schopnosťou na drevené podlahy na divadelných javiskách. Natieranie sa robí s produktom LOBADUR WS EasyFinish matný za prídania 4% MIXOL univerzálneho tónovacieho koncentráту čierneho Nr.1

***zodpovedá 200ml MIXOL-u na 5l WS EasyFinish**

Všeobecné pokyny:

LOBADUR WS EasyFinish je stavebný produkt testovaný na emisie podľa predpisov DIBt. LOBADUR WS EasyFinish spĺňa požiadavky EMICODE EC 1.

- podlaha musí byť dobre vybrúsená ako aj zbavená starých náterov a nánosov ako olej, masť, vosk, silikón a brúsny prach
- vlhkosť dreva < 12%
- teplota miestnosti 15° C až 25° C
- relatívna vlhkosť vzduchu 40% až 75%
- teplota materiálu 18° C až 25° C

Pokyny pre spracovanie:

- Lak aj tónovací koncentrát dobre pretriasť
- MIXOL ® univerzálny tónovací koncentrát čierny Nr.1 dôkladne miešaním zapracovať do laku LOBADUR ® WS EasyFinish. Množstvo prídania 4% tónovacieho koncentrátu.
- Po vmiešaní je materiál vhodný na spracovanie po dobu 24 hodín.
- Pred ďalším použitím už zmiešaného materiálu, predtým nanovo premiešať.
- Materiál neliať priamo na podlahu, použiť lakovacie vedro LOBATOOL.
- Zohľadniť všeobecné bezpečnostné pokyny pri práci.
- Zohľadniť klimatické podmienky*
- Pracovisko vetrať*

*Pozri všeobecné pokyny pre spracovanie lakov na vodnej báze LOBADUR®.

Odporúčaný postup pre parkety a drevenú podlahu.

Odporúča sa použitie základného laku na minimalizovanie zlepovania hrán.

- pripraviť podklad
- 1 x rovnomerne naniesť valcom LOBADUR® WS EasyPrime cca.120 gr/m²
- schnutie min.60 minút, pri zlých podmienkach počkať na dokonalé preschnutie
- základný lak neprebrusovať
- 1 x rovnomerne naniesť valcom LOBADUR ® WS EasyFinish matný so 4% MIXOL® tónovacieho koncentrátu čierneho Nr.1 cca.120 gr/m²
- schnutie cez noc
- medzibrus
- 1 x rovnomerne naniesť valcom LOBADUR ® WS EasyFinish matný so 4% MIXOL® tónovacieho koncentrátu čierneho Nr.1 cca.120 gr/m²

Alternatívny postup bez základného laku

- pripraviť podklad
- 1 x rovnomerne naniesť valcom LOBADUR ® WS EasyFinish matný so 4% MIXOL® tónovacieho koncentrátu čierneho Nr.1 cca.120 gr/m²
- schnutie 4 – 6 hodín
- 1 x rovnomerne naniesť valcom LOBADUR ® WS EasyFinish matný so 4% MIXOL® tónovacieho koncentrátu čierneho Nr.1 cca.120 gr/m²
- schnutie cez noc
- medzibrus

Technické tipy a triky



- 1 x rovnomerne naniesť valcom LOBADUR ® WS EasyFinish matný so 4% MIXOLSMTop1 tónovacieho koncentrátu čierneho Nr.1 cca.120 gr/m2

Odborne správny a odolný povrch vyžaduje celkovú spotrebu materiálu (lak a evt.základný lak) o min. 300 gr/m2.

24 hodín po poslednom nátere je možné plochu ľahko používať, plná záťaž po 5 dňoch !

Zodpovedajúce technické listy ku produktom je potrebné zohľadniť. Technické informácie sú na stránke www.loba.de (www.janser.sk).

Čistenie a úkony pre zachovanie hodnoty.

Úkony	Produkt	Nástroje na čistenie a údržbu	Intervaly
Prvotné ošetrovanie	odpadáva		
Údržbové čistenie	LOBA®Cleaner	na vlhko vytrieť	možné denne
Údržbové ošetrovanie	odpadáva, podľa potreby nasleduje prelakovanie	Medzibrus s LOBATOOL dierovým padom zrn.120	podľa potreby cca.1 x za rok
Hĺbkové čistenie	odpadáva		