

WAKOL AR 114 výztužové vlákna

Technická informácia



Oblasť použitia:

Sklovlákna odolné voči zásadám na pridanie do nivelizačných hmôt WAKOL Z 615 a WAKOL A 620 pre ich výztuž, aby sa znížilo riziko tvorby trhlín pri liatí nivelizačnej hmoty na:

- labilné staré podklady
- drevené palubovky
- drevené preglejky
- potery z hotových platní

v interiéri.

Technické údaje:

Surovinový základ:	Sklovlákna odolné voči zásadám
Pomer miešania:	1 vrecko (250gr) na 25 kg nivelizačnej hmoty
Doba skladovania:	neobmedzene

Spracovanie:

Najskôr zamiešať nivelizačnú hmotu. Následne pridať vrecko výztužových vlákien WAKOL AR 114 a zamiešať. Potom nanášať vyztúženú nivelizačnú hmotu v minimálnej hrúbke 3 mm.

Odvzdušnenie nivelizačnej hmoty je možné tak ako zvyčajne s odvzdušňovacím valcom.

Dôležité rady

Nespracovávať pri teplotách pod +15 °C. Pri studenom počasí treba parkety a lepidlo včas natemperovať v miestnosti, kde sa budú pokladať. Všetky údaje sa vzťahujú na cca.20 st.C a 65% relatívnej vlhkosti vzduchu.

Zaručujeme trvácnu vysokú kvalitu našich produktov. Všetky údaje vychádzajú z testov a dlhoročných praktických skúseností a vzťahujú sa na normované podmienky. Rôznorodosť použitých materiálov a najrôznejšie podmienky na stavbe, ktoré nevieme ovplyvniť, vylučujú akékoľvek nároky na náhradu. Tu odporúčame dostatočné vlastné vyskúšanie. Treba zohľadniť návody na pokladanie od výrobcu podlahoviny a momentálne platné normy. K tomu sme Vám radi kedykoľvek k dispozícii s poradenstvom.

Vydaním tohto technického listu z 12.12.2013 strácajú platnosť všetky dovtedy vydané.