

WAKOL D 3080 disperzná parozábrana

Oblasť použitia:

Disperzný prednáter na odizolovanie zvýšenej zvyškovej vlhkosti poteru

- do max.5 CM% / 95 % KRL v cementových poteroch bez podlahového kúrenia.
- do max. 3 CM% / 85% KRL v cementových poteroch s podlahovým kúrením pod vyrovnávacie hmoty Wakol na báze cementu v interiéri.

Mimoriadne vlastnosti



1)



2)



3)



4)



5)



6)

- Bez rozpúšťadiel zodpovedajúc norme TGRS610

- 1)zaradené do klasifikácie Emicode Tr.EC1PLUS R, veľmi chudobný na emisie
- 2) označenie „modrý anjel“, pre nízkoemisné inštalčné materiály podľa DE-UZ 113
- 3)emisná trieda podľa francúzskeho práva
- 4)disperzné materiály bez obsahu rozpúšťadiel
- 5)vhodné na podlahové kúrenie
- 6)vhodné pod stoličky s kolieskami

Technické dáta

Surovinový základ: Polymérne disperzie

Materiálové zloženie: Polymérne disperzie
Voda
Odpeňovač
(Izotiazolinóny)

Pomer miešania: 1.vrstva riedená s vodou v pomere 1:1, 2.vrstva neriedená

Doba schnutia: 1.vrstva minimálne 30 minút, 2.vrstva minimálne 120 minút

Čistiaci prostriedok: Voda v čerstvom stave

Doba skladovania: 12 mesiacov pri izbovej teplote

Teplota skladovania: Nie menej ako +5°C, citlivé na mráz

Spôsob aplikácie
a spotreba 7)

WAKOL valec na
prednátery, 11mm cca. 60 – 75 g/m² 1:1 zriedená 1.vrstva

Velúrový alebo
penový valec: cca. 100 – 120 g/m² nezriedená 2.vrstva

7)Spotreba závisí od štruktúry povrchu a nasiakavosti podkladu.

Podklady

Podklad ako aj klimatické podmienky musia spĺňať požiadavky platných noriem a technických listov. Jedinou výnimkou je zvyšková vlhkosť cementového podkladu, ak je základný náter použitý na odizolovanie kapilárnej vlhkosti.

Môže sa použiť len ako bariéra proti vlhkosti na trvalo odolných povrchoch a na blokovanie kapilárnej vlhkosti.

Prednáter nie je možné použiť v prípade tlačiacej, neustále sa zvyšujúcej vlhkosti a pri prenikaní pary, produkt nenahrádza izoláciu stavby podľa DIN 18195 časť 4.

Spracovanie:

WAKOL D 3080 Disperznú parozábranu pred použitím dobre zatriasť. Nanášanie prednáteru nasleduje potom s velúrovým alebo penovým valčekom, pričom treba zabrániť tvorbe bubliniek. WAKOL D 3080 Disperznú parozábranu zriedíte v pomere 1:1 a naneste. Doba schnutia 1.vrstvy je minimálne 30 minút. Druhú vrstvu D3080 Disperznú parozábranu neriedenú naneste do kríža a nechajte schnúť minimálne 120 minút.

Na zaschnutom druhom nátere WAKOL D 3080 disperznej parozábrany je možné do 72 hodín vykonať následné nivelovanie vyrovnávacou hmotou Wakol. Priame lepenie na WAKOL D 3080disperznú parozábranu nie je schválené.

Bezpečnosť práce a ochrana životného prostredia:

Uchovávať mimo dosahu detí. Zabezpečte dostatočné vetranie počas doby schnutia. Behom práce nejedzte, nepite a nefajčite. Používajte ochranné okuliare a rukavice. Pri zasiahnutí očí alebo pokožky zasiahnuté miesto umyte dostatočným množstvom vody. Náradie umyte vodou ihneď po použití. Nedovoľte, aby výrobok vnikol do kanalizácie, vodných plôch a do pôdy.

Produkt obsahuje izotiazolinóny.

Likvidácia:

Na recykláciu použite iba prázdne obaly. Zvyšný materiál je možné vysušiť a zlikvidovať ako domáci odpad.

Dôležité pokyny:

Spracovanie pri nie menej ako +15 °C teploty podlahy a pod + 18 °C teploty v miestnosti, ako pri vlhkosti v miestnosti medzi 40% a 65%, max. však 75%. Všetky údaje sa vzťahujú na podmienky cca.+20°C a 50% relatívna vlhkosť. WAKOL D 3080 pri studenom počasí včas natemperovať vo vyhriatej miestnosti.

WAKOL D 3080 Disperznú parozábranu nepoužívajte na podklady citlivé na vlhkosť, ako je síran vápenatý, magnéziové potery, dosky na báze dreva alebo podlahové krytiny ako dlažba, PVC, CV, gumové a linoleové krytiny.

Zaručujeme trvácnu vysokú kvalitu našich produktov. Všetky údaje vychádzajú z testov a dlhoročných praktických skúseností a vzťahujú sa na normované podmienky. Rôznorodosť použitých materiálov a najrôznejšie podmienky na stavbe, ktoré neviem ovplyvniť, vylučujú akékoľvek nároky na náhradu. Tu odporúčame dostatočné vlastné vyskúšanie. Treba zohľadniť návody na pokladanie od výrobcu podlahoviny a momentálne platné normy a technické listy. K tomu sme Vám radi kedykoľvek k dispozícii s poradenstvom.

Vydaním tohto technického listu z 30.08.2021 strácajú platnosť všetky dovtedy vydané.