

Technický list

WAKOL D 3003 disperzný prednáter

Oblasť použitia:

Disperzný prednáter pripravený na použitie pre urobenie základného náteru na

- cementových, anhydritových poterach a poterach z liateho asfaltu
- betónových podkladoch
- magnéziových poterach s výlučne minerálnymi prísadami
- sadrokartónových doskách
- Wakol nivelačných hmotách
- Wakol plniacich hmotách
- zvyškoch lepidiel odolných voči vode

pred následnou nivelizáciou v interiéri

Mimoriadne vlastnosti



Bez rozpúšťadiel podľa definície TRGS 610

- 1) podľa kritérií GEV, zaradené do klasifikácie Emission Tr.EC1 PLUS, veľmi chudobný na emisie
- 2) označenie „Blauen Engel“ pre nízkoemisné materiály podľa DE-UZ 113
- 3) emisná trieda podľa Francúzskeho práva
- 4) disperzné materiály bez obsahu rozpúšťadiel
- 5) vhodné na podlahové kúrenie
- 6) vhodné pod stoličky s kolieskami

Technické údaje

Surovinový základ: polyakrylátové disperzie

Materiálové zloženie: polyakrylátové disperzie
voda
odpeňovače
konzervačné látky
(izotiazolinóny)

CS JANSER, s.r.o.
Vajnorská 135
831 04 Bratislava
WAKOL GmbH, 14.12.2021

Tel.0911/417400
www.janser.sk
janser@janser.sk

Doba schnutia:	Na cementových poterach a betone po optickom preschnutí, na liatom asfalte a vodeodolných zvyškoch lepidla cca. 30 - 60 minút Na anhydritových poterach, magnéziových poterach a sadrokartonových doskách minimálne 60 minút
Čistiaci prostriedok:	Voda, pred zaschnutím prednáteru
Doba skladovania:	12 mesiacov pri izbovej teplote
Teplota skladovania:	nie menej ako +5 °C, citlivé na mráz
Spôsob spracovania a spotreba:	WAKOL prednáterový valček, 11 mm velúrový alebo penový valček s krátkym vlasom cca. 90 - 140 g/m ²

Spotreba je závislá od štruktúry povrchu a savosti podkladu.

Podklady

Podklad ako aj klimatické podmienky v miestnosti musia spĺňať požiadavky platných noriem a technických listov. Podklady musia byť trvalo suché, pevné, bez trhlín, znečistené a substanciami brániacich lepeniu. Oddeľovacie vrstvy treba odstrániť vhodným mechanickým spôsobom. Kalciumsulfátové potery musia byť mechanicky ošetrované a povysávané v súlade s pokynmi výrobcu a aktuálne platnými normami a technickými listami.

Spracovanie:

Prednáter pred použitím dobre pretriasť. WAKOL D 3003 disperzný prednáter naniesť s WAKOL prednáterovým valčekom, velúrovým alebo penovým valcom na podklad, pričom treba zabrániť tvorbe bublínok. Následné nanášanie nivelizačnej hmoty potom môže nasledovať po dokonalom preschnutí penetrácie, treba zohľadniť predpísané časy schnutia.

Bezpečnosť práce a ochrana životného prostredia:

Uchovávať mimo dosahu detí. Zabezpečiť dostatočné vetranie počas doby schnutia. Behom práce nejedzte, nepite a nefajčite. Používajte ochranné okuliare a rukavice. Pri zasiahnutí očí, alebo pokožky zasiahnuté miesto umyte dostatočným množstvom vody. Náradie umyte vodou ihneď po použití. Nedovoľte, aby výrobok vnikol do kanalizácie, vodných plôch a do pôdy.

Likvidácia:

Recyklujte iba úplne prázdne obaly. Zaschnuté zvyšky materiálu je možné zlikvidovať ako domový odpad.

Dôležité pokyny

Spracovanie pri nie menej ako +15 °C teploty podlahy a pod + 18 °C teploty v miestnosti, ako pri vlhkosti v miestnosti medzi 40% a 65%, max. však 75%. Všetky údaje sa vzťahujú na podmienky cca.+20°C a 50% relatívna vlhkosť. Hmotu pri studenom počasí včas nateperovať vo vyhriatej miestnosti. Disperzný prednáter nepoužiť na magnéziové potery s organickými prísadami (xylolit) a dosky na báze dreva. Nepoužívajte disperzný prednáter priamo pod parketové lepidlá.

Zaručujeme trvácnu vysokú kvalitu našich produktov. Všetky údaje vychádzajú z testov a dlhoročných praktických skúseností a vzťahujú sa na normované podmienky. Rôznorodosť použitých materiálov a najrôznejšie podmienky na stavbe, ktoré neviem ovplyvniť, vylučujú akékoľvek nároky na náhradu. Tu odporúčame dostatočné vlastné vyskúšanie. Treba zohľadniť návody na pokladanie od výrobcu podlahoviny a momentálne platné normy a technické listy. K tomu sme Vám radi kedykoľvek k dispozícii s poradenstvom.

Vydaním tohto technického listu z 14.12.2021 strácajú platnosť všetky dovtedy vydané.