

Technický list

WAKOL D 3055 univerzálny prednáter na parkety



Oblasť použitia:

Disperzný koncentrát namiešaný na použitie, ako základ na savé

- cementové potery
- anhydritové potery
- sadrokartónové potery

pred následkou pokládkou parkiet s lepidlami WAKOL v interiéri.

Mimoriadne vlastnosti



1)



2)

- bez rozpúšťadiel podľa TRGS 610
- vhodný pre stoličky s kolieskami
- vhodný na podlahové kúrenie

- 1) podľa kritérií GEV zaradené do klasifikácie Emicode Tr.EC1 PLUS, veľmi chudobný na emisie
2) emisná trieda podľa francúzskeho práva

Technické údaje

Surovinový základ:	Polyuretánové disperzie
Doba schnutia:	Na cementových poteroch opticky zhodnotenom preschnutí, cca. 30 minút. Na kalciumsulfátových poteroch (anhydridoch) a sadrokartonových doskách po cca.2 hodinách. Pri následnom lepení parketovými lepidlami pre pevné lepenie – polyuretánovým alebo živicovým lepidlom na anhydridy nechať schnúť min.4 hodiny.
Čistiaci prípravok:	Kým je v čerstvom stave - voda
Doba skladovania:	12 mesiacov pri izbovej teplote
Teplota skladovania:	nie pri menej ako 5 st.Celzia, citlivé na mráz
GIScode:	D1
Emicode podľa GEV:	EC 1 PLUS
Spôsob nanášania a spotreba ³⁾ :	S WAKOL valcom na prednátery, s velúrovým alebo penovým valčekom s krátkym vlasom – cca.100-150 gr/m2

³⁾ Spotreba je závislá od štruktúry povrchu a savosti podkladu

Podklady:

Podklad ako aj klimatické podmienky v miestnosti musia zodpovedať požiadavkám DIN 18356.

Podklady musia byť trvalo suché, pevné, bez trhlín, znečistení a substancií brániacich lepeniu. Deliace vrstvy je treba odstrániť vhodným mechanickým spôsobom.

Kalciumsulfátovo viazané potery (anhydrit) podľa predpisov výrobcu, resp. podľa v tom čase platných noriem a technických listov mechanicky pripraviť a odsať.

Spracovanie:

Prednáter pred použitím dobre pretriasť. Prednáter WAKOL D 3055 naniesť velúrovým alebo penovým valcom na podklad, pričom treba zabrániť tvorbe bublínok. Následné lepenie potom môže nasledovať po dokonalom preschnutí penetrácie, treba zohľadniť predpísané časy schnutia.

Dôležité rady

Spracovanie pri nie menej ako +15 st.Celzia. Prednáter pri studenom počasí včas nateperovať vo vyhriatej miestnosti.

Zohľadniť príslušné prípustné lepidlá pre lepenie parkiet.

Wakol D 3055 nepoužívať pod nivelizačné hmoty. Z toho sú výnimkou len čiastkové výplne s plniacou hmotou Wakol Z 640, Z 645 alebo opravnou pastou, jemnou Wakol Z 505.

Zaručujeme trvácnu vysokú kvalitu našich produktov. Všetky údaje vychádzajú z testov a dlhoročných praktických skúseností a vzťahujú sa na normované podmienky. Rôznorodosť použitých materiálov a najrôznejšie podmienky na stavbe, ktoré nevieme ovplyvniť, vylučujú akékoľvek nároky na náhradu. Tu odporúčame dostatočné vlastné vyskúšanie. Treba zohľadniť návody na pokladanie od výrobcu podlahoviny a momentálne platné normy a technické listy. K tomu sme Vám radi kedykoľvek k dispozícii s poradenstvom.

Najnovšie vydanie technického listu nájdete na www.wakol.de.

Vydaním tohto technického listu zo 04.12.2014 strácajú platnosť všetky dovtedy vydané.