

Technický list

WAKOL D 3125 lepidlo na vinyl

Oblasť použitia:

Disperzné lepidlo podľa DIN EN 14259 na pokladanie

- PVC dizajnových krytín
- homogénnych a heterogénnych PVC krytín v pásoch a štvorcoch
- CV krytín

Na vhodne pripravené savé a nesavé povrchy v interiéri.

Mimoriadne vlastnosti:



- Bez rozpúšťadiel, zodpovedá definícii TRGS 610
- Veľmi dlhý čas na pokládku

- 1) podľa kritérií GEV, zaradené do klasifikácie Eimicode Tr.EC1 PLUS, veľmi chudobný na emisie
- 2) emisná trieda podľa Francúzskeho práva
- 3) disperzné materiály bez obsahu rozpúšťadla
- 4) stavebný výrobok testovaný na emisie podľa zásad DIBt: Wakol GmbH,66954 Pirmasens,Z-155.20-102 univerzálne lepidlo na podlahové krytiny
- 5) Poľská značka B pre stavebný výrobok v súlade s EN 14259
- 6) vhodné na podlahové kúrenie
- 7) vhodné pod stoličky s kolieskami

Technické dáta

Surovinový základ:	akrylátové disperzie
Čas odvetrania:	cca. 30 minút na savých podkladoch cca. 45 minút na nesavých podkladoch
Čas na pokládku:	cca. 180 minút
Čistiaci prostriedok:	voda, kým lepidlo nezaschne
Doba skladovania:	12 mesiacov pri izbovej teplote
Teplota skladovania:	nie menej ako +5 °C, citlivé na mráz

Spracovanie a spotreba 8)

TKB A1	190 – 220 g/m ²	PVC - dizajnové krytiny homogénne a heterogénne PVC krytiny v pásoch a štvorcoch CV krytiny
--------	----------------------------	---

8) Spotreba materiálu závisí od štruktúry povrchu a od savosti podkladu.

Podklady:

Podklad ako aj klimatické podmienky v miestnosti musia spĺňať požiadavky platných noriem a technických listov. Podklady musia byť trvalo suché, pevné, bez trhlín, znečistení a substancií brániacich lepeniu.

Veľmi nerovné podklady vyliať vhodnou Wakol-nivelizačnou hmotou. Treba zohľadniť technické informácie pre nátery a nivelizačné hmoty.

Spracovanie:

Lepidlo pred použitím dobre premiešať. Rovnomerne naniesť ozubenou špachtľou na podklad, vyhnite sa vytváraniu „hniezd“ z lepidla. Po príslušnej dobe odvetrania položte krytinu a dobre porozotierajte. Po krátkej dobe opäť porozotierajte resp. poprítlačajte krytinu, po cca. 1 hodine od pokládky krytinu prevalcujte.

Dôležité pokyny:

Spracovanie pri nie menej ako +15 °C teploty podlahy a pod + 18 °C teploty v miestnosti, ako pri vlhkosti v miestnosti medzi 40% a 65%, max. však 75%. Všetky údaje sa vzťahujú na podmienky cca.+20°C a 50% relatívna vlhkosť.

Hmotu pri studenom počasí včas naterovať vo vyhriatej miestnosti.

WAKOL D 3125 vinylové lepidlo nie je vhodné pre pokládku krytín bez obsahu PVC. Alternatívne riešenie konzultujte s technickým oddelením.

Pre lepenie krytín vystavených silnému priamemu slnečnému žiareniu použite lepidlo WAKOL PU 270 alebo MS 550.

Nepoužívajte pre lepenie v priestoroch so zvýšeným prenikaním vlhkosti.

Zaručujeme trvácnu vysokú kvalitu našich produktov. Všetky údaje vychádzajú z testov a dlhoročných praktických skúseností a vzťahujú sa na normované podmienky. Rôznorodosť použitých materiálov a najrôznejšie podmienky na stavbe, ktoré neviem ovplyvniť, vylučujú akékoľvek nároky na náhradu. Tu odporúčame dostatočné vlastné vyskúšanie. Treba zohľadniť návody na pokladanie od výrobcu podlahoviny a momentálne platné normy a technické listy. K tomu sme Vám radi kedykoľvek k dispozícii s poradenstvom.

Vydaním tohto technického listu z 24.08.2021 strácajú platnosť všetky dovtedy vydané

CS JANSER, s.r.o.
Vajnorská 135
831 04 Bratislava
WAKOL GmbH, 24.8.2021

Tel.0911/417400
www.janser.sk
janser@janser.sk