

Technický list

WAKOL DL 3365 StarLeit



Oblasť použitia:

Svetlé, vláknité disperzné lepidlo podľa DIN EN 14259 pre pokládku vodivých

- PVC krytín v pásoch a štvorcoch
- textilných krytín
- linolea
- kaučukových krytín (do 4mm)

na vhodne pripravené savé podklady v interiéri.

Mimoriadne vlastnosti



- 1) bez rozpúšťadiel podľa TRGS 610
- 2) vodivé
- pre textilné krytiny vhodné na použitie aj bez odvodivého prednáteru
- vhodné na podlahové kúrenie
- vhodné pod stoličky s kolieskami

- 1) podľa kritérií GEV, zaradené do klasifikácie Emission Tr.EC1 PLUS R, veľmi chudobný na emisie
- 2) označenie „Blauen Engel“ pre nízkoemisné materiály podľa RAL-UZ 113
- 3) emisná trieda podľa Francúzskeho práva
- 4) stavebný výrobok testovaný na emisie podľa zásad DIBt: Wakol GmbH, 66954 Pirmasens, Z-155.20-102 Univerzálne lepidlo na podlahové krytiny

Technické dáta

Surovinový základ:	Akrylátové disperzie
Odvetranie:	cca. 10 – 15 minút, v závislosti od ozubenia špachtle, podkladu a krytiny
Doba na pokládku:	cca. 20 – 40 minút
Čistiaci prípravok:	voda, predtým ako sa lepidlo naviaže
Zvodový odpor podľa DIN EN 13415:	< 3x10 ⁵ Ohm
Teplota skladovania:	nie pod +5 °C, citlivé na mráz
Doba skladovania:	12 mesiacov pri izbovej teplote
GISCODE:	D1
EMICODE podľa GEV:	EC1 PLUS

Spôsob spracovania a spotreba ⁵⁾ :	Pajarito 7	250 - 300 g/m ²	PVC, kaučukové krytiny
	TKB S2	400 - 450 g/m ²	Linoleum, textilné krytiny (v spojení s WAKOL DL 3078 odvodivý prednáter)
	Pajarito 25	500 - 550 g/m ²	Textilné krytiny

⁵⁾Spotreba závisí od štruktúry povrchu a savosti podkladu

Podklady:

Podklad ako aj klimatické podmienky v miestnosti musia zodpovedať požiadavkám DIN 18356. Podklady musia byť trvalo vyschnuté, pevné, rovné, bez rýh, nečistôt a substancií brániacich lepidlosti.

Nesavé alebo nerovné podklady vyrovnáť s Wakol nivelizačnými stierkami. Je treba zohľadniť technické informácie ku týmto produktom.

Spracovanie:

Vhodné vodivé textilné krytiny nepotrebujú žiaden odvodivý prednáter. Vo všetkých ostatných prípadoch a pri mimoriadnych požiadavkách je potrebné rovnomerne naniesť na vyzretý poter WAKOL DL 3078 odvodivý prednáter s jemne pórovitým penovým valcom. Musí sa vytvoriť na povrchu uzavretý film. Prednáter pred lepením vrchnej krytiny nechať dokonale vyschnúť – min.3-5 hodín pri dobrom vetraní. Pokládku je možné urobiť aj na raster z medenej pásky.

Pozor ! Nevyhnutne zohľadniť odlišujúce sa pokyny od výrobcu krytiny.

Lepidlo pred použitím dobre premiešať. Rovnomerne naniesť ozubenou špachtľou na podklad, pričom zabrániť tvorbe „hniezd“ z lepidla. Krytinu po zodpovedajúcom čase odvetrania položiť a porozotierať. Po krátkom čase opakovane dobre porozotierať. Extrémne vzdorovité hrany krytiny v danom prípade zaťažiť až do naviazania sa lepidla.

Uzemnenie vodivého systému

Pre odvod elektrostatického náboja musí byť vytvorené spojenie z krytiny, vodivého lepidla a vodivého prednáteru s ochranným vodičom. K tomu je potrebné nalepiť pred alebo počas pokládky min.1m dlhú medenú pásku na vodivý prednáter, alebo ju uložiť do vodivého lepidla. Toto medené vlákno sa napojí elektro-odborníkom na ochranný vodič. Pri miestnostiach do 30 m² postačuje jeden zemniaci prípoj, pri väčších miestnostiach je vždy na 30 m² treba dodatočný prípoj, podľa možnosti v proti sebe ležiacich bodoch.

Dôležité rady

Lepidlo nespracovávať pri teplotách pod +15 0C. Lepidlo pri studenom počasí včas natemperovať vo vykúrenej miestnosti.

Pri odvodivom lepení textilných krytín bez prednáteru je potrebné ozubenie Pajarito 25.

Zaručujeme trvácnu vysokú kvalitu našich produktov. Všetky údaje vychádzajú z testov a dlhoročných praktických skúseností a vzťahujú sa na normované podmienky. Rôznorodosť použitých materiálov a najrôznejšie podmienky na stavbe, ktoré nevieme ovplyvniť, vylučujú akékoľvek nároky na náhradu. Tu odporúčame dostatočné vlastné vyskúšanie. Treba zohľadniť návody na pokladanie od výrobcu podlahoviny a momentálne platné normy. K tomu sme Vám radi kedykoľvek k dispozícii s poradenstvom.

Vydaním tohto technického listu zo 01.01.2018 strácajú platnosť všetky dovtedy vydané.

CS JANSEK, s.r.o.
Vajnorská 135
831 04 Bratislava
WAKOL GmbH, 01.01.2018

Tel.0911/411400
www.janser.sk
janser@janser.sk

CS JANSER, s.r.o.
Vajnorská 135
831 04 Bratislava
WAKOL GmbH, 01.01.2018

Tel.0911/411400
www.janser.sk
janser@janser.sk