

Technický list

WAKOL D 3060 Plastifikačná prísada

Oblasť použitia

Disperzia pripravená na použitie na vylepšenie vlastností

- WAKOL Z 645 výplňová hmota
- WAKOL Z 640 výplňová hmota
- WAKOL Z 615 vyrovnávací stierka, so zníženou prašnosťou
- WAKOL Z 625 vyrovnávací stierka
- WAKOL Z 630 vyrovnávací stierka
- WAKOL A 830 vyrovnávací hmota

na zlepšenie priľnavosti, pružnosti a zníženie vnútorného pnutia. Pre použitie v interiéri.

Špeciálne vlastnosti:



1)



2)



3)



4)



5)

- Bez obsahu rozpúšťadiel podľa TRGS 610
- Vhodný pod kolieskové stoličky, v hrúbke 1 mm

1) Podľa kritérií GEV v norme EMICODE EC1 PLUS: veľmi nízke emisie

CS JANSEK, s.r.o.
Vajnorská 135
831 04 Bratislava

Tel.0911417400
www.janser.sk
janser@janser.sk

- 2) Emisná trieda podľa francúzskych zákonov
- 3) Bezrozpúšťadlové disperzné podlahové materiály
- 4) Vhodný na podlahové kúrenie
- 5) Vhodný pod kolieskové stoličky

Technické údaje

Základná zložka:	Polyakrylátová disperzia
Čistiaci prostriedok:	Voda, pred zaschnutím
Teplota skladovania:	Vyššia než + 5°C, citlivý na mráz
Doba skladovania:	12 mesiacov pri izbovej teplote

Použitie s:	WAKOL Z 645	WAKOL Z 640	WAKOL Z 615 / Z 630	WAKOL Z 625	WAKOL A830
pridanie WAKOL D 3060 na 25 kg vrece	7,25 – 8,00 l	6,25 – 7,25 l	6,25 – 7,00 l	6,25 – 7,25 l	6,25 – 7,0 l
doba spracovateľnosti	cca 12 min.	cca 15 min.	cca 40 min.	cca 40 min.	cca 40 min.
pochôdzna < 1mm*	po 20 min.	po 30 min.	po 30 min.	po 30 min.	po 30 min.
brúsenie < 1mm*	1 hodina	1 hodina	2 hodiny	3 hodiny	2 hodiny
doba schnutia hrúbka vrstvy < 1mm* pri následnom preliatí so samonivelizačnými stierkami WAKOL	1 hodina	1 hodina	2 hodiny	3 hodiny	2 hodiny
pripravená na pokládku	3 hodiny	3 hodiny	12 hodín	12 hodín	12 hodín**

* väčšia hrúbka znamená predĺženie udanej doby.

** pri opravách a zacelení dier po skrúškách na drevených doskách je pokládka možná po 3 hodinách.

Podklad

CS JANSER, s.r.o.
Vajnorská 135
831 04 Bratislava

Tel.0911417400
www.janser.sk
janser@janser.sk

WAKOL GmbH, 21.10.2019

Podklad podlahy ako aj Izbová teplota musí zodpovedať požiadavkom DIN 18356 a DIN 18365. Podklad musí byť trvalo suchý, pevný, bez trhlín, nečistôt a iných látok ovplyvňujúcich príľnavosť. Zvoľte vhodný postup pre mechanické odstránenie oddelujúcich vrstiev.

Staré podlahové krytiny musia byť pevne pripevnené k podkladu a musia byť pred nivelizovaním hĺbkovo vyčistené a zbrúsené.

Cementovú dlažbu, podklady na báze síranu vápenatého, betón a iné nadmerne savé podklady najskôr napenetrujte penetračným koncentrátom WAKOL D 3040. Ten zriedte vodou v pomere 1:2 alebo použite disperznú penetráciu WAKOL D 3035. Dodržujte doporučené doby schnutia.

Staré elastické zvyšky parketového lepidla odbrúste urobte prednáter s reakčným živicovými prednátermi ako WAKOL PU280 alebo WAKOL MS330 v kombinácii s WAKOL D 3045. Dodržte dané doby schnutia.

Aplikácia

Plastifikátor WAKOL D 3060 dobre pretraste a pridajte do vyrovnávacej stierky namiesto vody. Pridané množstvo sa môže meniť v závislosti na vyrovnávacej stierke a použití.

Stierku miešajte pomocou špirálového miešadla a elektrického miešacieho stroja na vysokú rýchlosť (>2000 ot/min). Zvyšné hrudky je možné odstrániť behom nanášania keľňou.

WAKOL D 3060 v kombinácii s vyrovnávacou stierkou WAKOL Z 645 alebo WAKOL Z 640 je vhodný na vyrovnávanie podkladu od 1mm do maximálnej hrúbky vrstvy 20 mm, na vyrovnávanie drevenej konštrukcie nosníka s drevenou palubovkou bez vibrácií , pre vystierkovanie WAKOL AR 150 zosilňujúcej tkaniny, vyplnenie škár medzi dlaždicami a pre rýchle predbežné práce zahrňujúce kompletne vyrovnanie podkladu.

WAKOL D 3060 v kombinácii s vyrovnávacou stierkou WAKOL Z 640 alebo WAKOL Z 615 so zníženou prašnosťou je obzvlášť vhodný na celoplošné vyrovnávanie podkladu so zvyškami starého vodeodolného lepidla, na konečné vyrovnávanie a zahľadanie pórov, na vyrovnávanie kročajovej zvukovej izolácie WAKOL TS 103 resp. WAKOL TS 102, na vyrovnávanie starých očistených a prebrúsených podláh vrátane PVC, linolea, gumových povrchov, keramických dlaždíc, kamenných dlaždíc, kovových podkladov a prilepených podláh s flísovou podložkou.

WAKOL D 3060 v kombinácii s vyrovnávacou stierkou WAKOL A 830 alebo vyrovnávacou stierkou WAKOL Z 640 je obzvlášť vhodný na vyplnenie prechodov, okrajov, a otvorov po skrutkách na profesionálne položených drevených doskách, na čiastočné vyrovnávanie napr. stop po špachtli a vyrovnávanie kročajovej zvukovej izolácie WAKOL TS 102 a WAKOL TS 103.

Následnú pokládku urobte nasledovne:

Textilné krytiny je možné lepiť všetkými lepidlami WAKOL, PVC a CV pomocou WAKOL D

3320, lepidla na designové PVC podlahy WAKOL D 3360 VersaTack, PVC designové podlahy o minimálnej hrúbke 1 mm minimum pomocou WAKOL D 3320, WAKOL D 3317, a WAKOL D 3318 MultiFlex, s vláknom, linoleum pomocou WAKOL D 3318 MultiFlex a WAKOL D 3319 lepidlo na dizajnové PVC, Linoleum s WAKOL D3318, lino a koberce s WAKOL D3311 a WAKOL D 3304 na koberce ako aj lepidlo na kaučuk WAKOL MS550 alebo WAKOL PU 270.

Vzhľadom k redukovanej nasiakavosti vyrovnávacích stierok s pridaným plastifikátorom je nutné upraviť odvetraciu dobu.

Mozaikové parkety, kantovka, vlysy a viacvrstvové parkety s WAKOL PU 210, PU 215 a PU 225 na Z615 s D 3060, alebo WAKOL Z 625 alebo Z 630. Minimálna hrúbka stierky je 1 mm.

Vyrovňavacie stierky s WAKOL D 3060 môžu byť vyrovnané do 72 hodín bez použitia penetrácie.

Dôležité pokyny

Nepoužívajte pri teplote nižšej než + 15°C. Pred použitím nechajte WAKOL D 3060 ohriať na izbovú teplotu.

Vhodný pod stoličky s kolieskami pri hrúbke stierky vyššej než 1 mm a pevnom (nestlačiteľnom) podklade.

Žiadne hladké podlahy ani parkety nesmú byť položené na stlačiteľný podklad (napríklad podlahy s filcovou podložkou).

Náradie umyte vodou ihneď po ukončení práce. Po zaschnutí je veľmi zložitú stierku odstrániť dokonca aj mechanicky.

Zaručujeme trvácnu vysokú kvalitu našich produktov. Všetky údaje vychádzajú z testov a dlhoročných praktických skúseností a vzťahujú sa na normované podmienky. Rôznorodosť použitých materiálov a najrôznejšie podmienky na stavbe, ktoré neviem ovplyvniť, vylučujú akékoľvek nároky na náhradu. Tu odporúčame dostatočné vlastné vyskúšanie. Treba zohľadniť návody na pokladanie od výrobcu podlahoviny a momentálne platné normy a technické listy. K tomu sme Vám radi kedykoľvek k dispozícii s poradenstvom

Vydaním tohto technického listu z 21.10.2019 strácajú platnosť všetky dovtedy vydané.

CS JANSEK, s.r.o.
Vajnorská 135
831 04 Bratislava

Tel.0911417400
www.janser.sk
janser@janser.sk

WAKOL GmbH, 21.10.2019