

WAKOL MS 258 Parketové lepidlo, pevne elastické

Technická Informácia

Oblasť použitia

Pevne elastické, 1-zložkové parketové lepidlo určené na lepenie:

- mozaikových parkiet podľa DIN EN 13488
- kantoviek podľa DIN EN 14761, s hrúbkou min. 16 mm a dĺžkou max. 200 mm
- vlysov podľa DIN EN 13226
- viacvrstvových parkiet podľa DIN EN 13489
- masívnej palubovky podľa DIN EN 13226 a DIN EN 13990, do maximálnej šírky 16 cm
- korok s HDF / MDF so stredovou vrstvou a korkovou spodnou vrstvou

na savé a nesavé podklady v interiéri.

V kombinácii so špeciálnym ozubením WAKOL 5 je tiež vhodné ako lepidlo so zabudovanou parozábranou – výhradne pre parketové podlahy s perom a drážkou na nevykurovaných cementových poteroch do 4 %CM / 90 % relatívnej vlhkosti a nevykurovaných betónových podkladoch s max. 6 hm. % / 90 % relatívnej vlhkosti.

Špeciálne vlastnosti



- bez rozpúšťadiel podľa definície TRGS 610
- zodpovedá norme DIN EN ISO 17178 – pevne elastické
- veľmi vysoká konečná tvrdosť
- bez vody – nespôsobuje napučanie dreva
- riziko vzniku trhlín v spojoch je minimalizované

1) Podľa kritérií GEV zaradené do triedy EMICODE EC1 PLUS: veľmi nízka emisia škodlivín

2) Trieda emisií podľa francúzskej legislatívy

3) Lepidlo na pokládku podláh s obsahom metoxysilánu

4) Stavebný výrobok s overenými emisiami podľa zásad DIBt: Wakol GmbH, 66954 Pirmasens, Z-155.10-10 parketové lepidlo

5) Poľská značka B pre stavebný výrobok v súlade s EN ISO 17178

6) Záruka Connected Systems v systéme so schválenými lakmi LOBADUR a olejmi LOBASOL od spoločnosti Loba.
Pozri: <https://www.loba.de/produkte/connected-systems/>

7) Vhodné na podlahové vykurovanie

8) Vhodné pre záťaž kolieskami stoličiek

Technické Údaje

Surovinový základ:	Silanom modifikovaný Polymér
Odvetrание:	žiadne
Čas na nalepenie:	cca. 40 minút
Doba na naviazanie:	cca. 24 hodín
Povrchová úprava:	najskôr po 24 hodinách
Čistiaci prostriedok:	WAKOL RT 5960 čistiace utierky predtým ako sa lepidlo naviaže lepidlo
Doba skladovania:	12 mesiacov v uzavretej nádobe pri izbovej teplote
Teplota skladovania:	Nie je citlivé na mráz

Spôsob nanášania a spotreba⁹⁾

TKB B3	800-1000 g/m ²	mozaika, hotové parkety v malom formáte
TKB B11	1000-1200 g/m ²	kantovky, vlysy hotové parkety v malom formáte
TKB B13	1100-1300 g/m ²	veľkoformátové vlysové parkety veľkoformátové hotové parkety masívne drevené parkety
TKB B15	1400-1500 g/m ²	veľkoformátová masívna palubovka
WAKOL Spezialzahnung 5	1700-1800 g/m ²	viacvrstvé parkety do max. 4% CM
WAKOL Spezialzahnleiste 5		zostatkovej vlhkosti podkladu, resp. 90 % zodpovedajúcej relatívnej vlhkosti vzduchu

9) Spotreba závisí od povrchovej štruktúry a nasiakavosti podkladu.

Podklady

Podklad a klimatické podmienky v miestnosti musia spĺňať požiadavky platných noriem DIN 18356 a technických listov. Podklady musia byť trvalo vyschnuté, pevné, rovné, bez trhlín, nečistôt a látok brániacich priľnavosti lepidla.

Kalciumsufátové potery (anhydritové) je potrebné podľa pokynov výrobcu alebo podľa platných noriem a technických listov mechanicky upraviť a dôkladne povysávať. Ak je poter bezprašný, parkety možno lepiť priamo na podklad. Ak je potrebný penetračný náter, na cementové a kalciumsufátové potery sa môže použiť prednáter WAKOL D 3055 (penetračný náter na parkety).

Na liate asfaltové potery sa smú používať iba reakčné živicové penetrácie od firmy Wakol, ako napríklad WAKOL PU 280 polyuretánový penetračný náter alebo WAKOL MS 330 silánový penetračný náter. Je nutné dodržať čas schnutia penetrácie.

Na nevykurovaných cementových poteroch s maximálnou zostatkovou vlhkosťou 4 CM % alebo 90 % zodpovedajúcej relatívnej vlhkosti môže byť Wakol MS parketové lepidlo použité aj ako parozábrana.

Pokládka sa vtedy robí so špeciálnym ozubením WAKOL 5 a je možné lepiť len horeuvedené druhy dreva s perom a drážkou.

Pre pokládku plošného korku sú potrebné rovné podklady. Drsné potery treba vystierkovať vhodnou nivelizačnou hmotou.

Spracovanie:

Pomocou zubovej stierky rovnomerne naniest' na podklad, pričom je potrebné zabrániť tvorbe "hniezd" lepidla.

Parkety ihneď zasúvať a dobre pritlačiť. Vždy dať pozor aby bolo lepidlo nanesené na celej ploche zadnej strany parkety.

Náradie ihneď po použití očistiť pomocou čistiacich utierok WAKOL RT 5960. Po vytvrdnutí je lepidlo možné odstrániť len mechanicky.

Dôležité rady

Lepidlo nespracovávať pri teplotách pod +15°C. Pri studenom počasí treba parkety a lepidlo včas natemperovať v miestnosti kde sa budú pokladať. Všetky údaje sa vzťahujú na podmienky 20°C a 65% relatívna vlhkosť. Všetky materiály na pokládku je pri chladnom počasí potrebné vopred temperovať vo vykurovanej miestnosti.

Lepidlo nesmie byť nanášané priamo na liaty asfalt; predtým je potrebné penetrovať reakčnou živcou, napr. WAKOL PU 280 polyuretánovým penetračným náterom.

Je treba zabrániť lepidlu v parketovej drážke, pretože vzniká riziko neželaných vedľajších účinkov pre prieniku do produktov pre povrchovú úpravu na podlahe.

Odporúčame používať lepidlá Wakol a produkty Loba, ktoré sú označené symbolom Connected Systems a sú vzájomne kompatibilné.

Zaručujeme trvácnu vysokú kvalitu našich produktov. Všetky údaje vychádzajú zo skúšok a dlhoročných praktických skúseností a vzťahujú sa na normované podmienky. Rôznorodoť použitých materiálov a rôzne podmienky na staveniskách, ktoré nemôžeme ovplyvniť, vylučujú nárok na náhradu. Treba zohľadniť návody na pokladanie od výrobcu podlahoviny a momentálne platné normy. K tomu sme Vám radi kedykoľvek k dispozícii s poradenstvom.

Technické listy výrobkov nájdete v najnovšej verzii na www.wakol.com.

S vydaním tejto technickej informácie dňa 08.11.2024 strácajú všetky predchádzajúce verzie platnosť.