

WAKOL NE 470 Kontaktné lepidlo

Oblasť použitia:

Neoprénové lepidlo pre

- Soklové lišty
- Schodové profily
a na pokládku schodov pre
- Textilné krytiny
- Homogénne PVC krytiny
- Kaučukové krytiny
- Linoleum
- Prírodný korok

Na vhodne pripravené savé a nesavé povrchy v interiéri.

Mimoriadne vlastnosti:

- vhodné pre stoličky s kolieskami
- vhodné na podlahové kúrenie

1) emisná trieda podľa Francúzskeho práva

Technické údaje:

Surovinový základ:	Polychloropren
Čas odvetrania:	cca. 15 – 20 minút
Čas na pokládku:	cca. 30 minút
Čistiaci prostriedok:	WAKOL RV 105 Neoprénové riedidlo
Doba skladovania:	cca. 12 mesiacov v uzatvorenom obale

Teplota skladovania: nie menej ako +5°C, citlivé na mráz

Označenie podľa nariadenia o nebezpečných látkach vid' bezpečnostný list

GISCODE: S1

Spôsob spracovania a spotreba:

Obojstranne so štetcom	200-250 g/m ²	Soklové lišty Schodové profily
Obojstranne s hladítkom, alebo TKB A1	300-350 g/m ²	Textilné krytiny Homogénne PVC krytiny Kaučuk Linoleum Prírodný korok

2) Spotreba je závislá od štruktúry povrchu a savosti podkladu.

Podklady:

Podklad ako aj klimatické podmienky v miestnosti musia zodpovedať požiadavkám DIN 18365. Podklady musia byť trvalo vyschnuté, pevné, rovné, bez rýh, nečistôt a substancií brániacich lepivosti.

Nesavé a nerovné podklady vyliat' s vhodnou WAKOL-nivelizačnou hmotou. Treba zohľadniť technické informácie pre nátery a nivelizačné hmoty.

Spracovanie:

Lepidlo pred použitím dobre premiešať. Rovnomerne naniest' ozubenou špachtľou alebo hladítkom na podklad a krytinu. Vyhnite sa vytváraniu „hniezd“ z lepidla. Po príslušnej dobe odvetrania položte krytinu a dobre porozotierajte. Dodatočné korekcie už nie sú možné. Po krátkej dobe opäť porozotierajte resp. popritláčajte krytinu.

Krytinu je možné zazvárať nasledujúci deň.

Počas spracovania a konečného tvrdnutia musí byť lepidlo chránené pred priamym slnečným žiarením.

Dôležité rady

Lepidlo nespracovávať pri teplotách pod +15 °C. Pri studenom počasí treba krytiny a lepidlo včas nateperovať v miestnosti, kde sa budú pokladať.

Všetky udávané hodnoty sú merané pri 20°C a 65% relatívnej vlhkosti vzduchu.

Zaručujeme trvácnu vysokú kvalitu našich produktov. Všetky údaje vychádzajú z testov a dlhoročných praktických skúseností a vzťahujú sa na normované podmienky. Rôznorodosť použitých materiálov a najrôznejšie podmienky na stavbe, ktoré nevieme ovplyvniť, vylučujú akékoľvek nároky na náhradu. Tu doporučujeme dostatočné vlastné vyskúšanie. Treba zohľadniť návody na pokladanie od výrobcu podlahoviny a momentálne platné normy. K tomu sme Vám radi kedykoľvek k dispozícii s poradenstvom.

Vydaním tohto technického listu zo 26.05.2015 strácajú platnosť všetky dovtedy vydané.

CS JANSER, s.r.o.
Vajnorská 135
831 04 Bratislava
WAKOL GmbH,

Tel.0911/417400
www.janser.sk
janser@janser.sk