

WAKOL PU 385 parketové lepidlo, s vysokou šmykovou pevnosťou

Technická informácia

Rozsah použitia

Jednozložkové reakčné lepidlo podľa DIN EN ISO 17178 na pevné lepenie:

- kantovky podľa DIN EN 14761, min. hrúbka 22 mm
- vlysy podľa DIN EN 13226
- viacvrstvových parkiet podľa DIN EN 13489
- masívnej palubovky podľa DIN EN 13226 a DIN EN 13990
- drevených koncoviek RE / WE podľa DIN 68702
- korkové podlahové krytiny s HDF / MDF stredovou vrstvou a korkovou spodnou vrstvou
- Wakol oddeľovacie platne
- Wakol tlmiace rohože

na vhodne pripravené nasiakavé aj nenasiakavé podklady vo vnútorných priestoroch.

Špeciálne vlastnosti



1)



2)



3)



4)



5)



6)



7)



8)



9)

- bez rozpúšťadiel podľa definície TRGS 610
- zodpovedá norme DIN EN ISO 17178
- mierne penivé
- bez vody – nespôsobuje napučanie dreva

1) Podľa kritérií GEV zaradené do triedy EMICODE EC1 PLUS: veľmi nízka emisia

2) M1 klasifikácia stavebných výrobkov podľa požiadaviek inštitútu „The Building Information Foundation RTS sr“

3) Trieda emisií podľa francúzskej legislatívy

4) Bezrozpúšťadlové polyuretánové materiály na pokládku

5) Stavebný výrobok s overenými emisiami podľa zásad DIBT: Wakol GmbH, 66954 Pirmasens, Z-155.10-12 parketové lepidlo

6) Poľská značka B pre stavebný výrobok v súlade s EN ISO 17178

7) Záruka Connected Systems v systéme so schválenými lakmi LOBADUR a olejmi LOBASOL od spoločnosti Loba. Viď: <https://www.loba.de/produkte/connected-systems/>

8) Vhodné na podlahové vykurovanie

9) Vhodné pre zaťaženie kolieskami stoličiek.

Technické Údaje

Surovinový základ:	Polyuretán
Odvetránie:	žiadne
Doba na pokládku:	cca. 40 minút
Zaťažiteľnosť:	cca. 24 - 48 hodín
Povrchová úprava:	najskôr po 12 hodinách
Čistiace prostriedky:	utierky WAKOL RT 5960 predtým ako sa naviaže lepidlo
Doba skladovania:	12 mesiacov v uzavretej nádobe pri izbovej teplote
Teplota skladovania:	nie je citlivé na mráz

Spôsob nanášania a spotreba¹⁰⁾

TKB B2	550 - 750 g/m ²	Wakol oddeľovacie platne
TKB B3	750 - 950 g/m ²	Wakol tlmiace rohože
TKB B11	950 - 1150 g/m ²	hotové parkety v malom formáte Kantovky Vlysy Drevené koncovky Wakol oddeľovacie platne
TKB B13	1050 - 1250 g/m ²	viacvrstvové parkety
TKB B15	1400 - 1450 g/m ²	hotové masívne parkety

10) Spotreba závisí od povrchovej štruktúry a nasiakavosti podkladu.

Podklady

Podklad a klimatické podmienky v miestnosti musia spĺňať požiadavky platných noriem a technických listov. Podklady musia byť trvalo suché, pevné, rovné, bez trhlín, nečistôt a látok brániacich priľnavosti lepidla.

Kalciumsulfátové potery (anhydritové) je potrebné podľa pokynov výrobcu alebo podľa platných noriem a technických listov mechanicky upraviť a dôkladne povysávať. Ak je poter bezprašný, parkety je možné lepiť priamo na podklad.

Ak je potrebný penetračný náter, na cementové a kalcium sulfátové potery sa môže použiť prednáter WAKOL D 3055 (penetračný náter na parkety).

Na liate asfaltové potery používajte iba reakčné živicové penetračné nátery Wakol, ako napríklad polyuretánový penetračný náter WAKOL PU 280 alebo silanový penetračný náter WAKOL MS 330.

Dodržiujte čas schnutia penetračného náteru.

Spracovanie

Naneste rovnomerne na podklad zubovou stierkou, pričom zabráňte tvorbe "hniezd" lepidla.

Parkety ihneď zasúvať a dobre pritlačiť. Vždy dať pozor aby bolo lepidlo nanesené na celej ploche zadnej strany parkety.

Náradie ihneď po použití očistiť pomocou čistiacich utierok WAKOL RT 5960. Po vytvrdnutí je lepidlo možné odstrániť len mechanicky.

Lepidlo nespracovávať pri teplotách pod +15 °C. Pri studenom počasí treba parkety a lepidlo včas natemperovať v miestnosti kde sa budú pokladať. Všetky údaje sa vzťahujú na podmienky 20°C a 65% relatívna vlhkosť. Všetky materiály na pokládku je pri chladnom počasí potrebné vopred temperovať vo vykurovanej miestnosti.

Lepidlo nesmie byť nanášané priamo na liaty asfalt; predtým je potrebné penetrovať reakčnou živcou, napr. WAKOL PU 280 polyuretánovým penetračným náterom.

Zvyšky lepidla z povrchov je potrebné dôkladne odstrániť čistiacimi utierkami WAKOL RT 5960 ešte pred tým, než lepidlo vytvrdne. Vytvrdnuté zvyšky lepidla je možné odstrániť len mechanicky.

Parkety v prevedení dub parený musia byť pred pokládkou bez zápachu amoniaku.

Je treba zabrániť lepidlu v parketovej drážke, pretože vzniká riziko neželaných vedľajších účinkov pre prieniku do produktov pre povrchovú úpravu na podlahe.

Odporúčame používať lepidlá Wakol a produkty Loba, ktoré sú označené symbolom Connected Systems a sú vzájom kompatibilné.

Zaručujeme trvalo vysokú kvalitu našich produktov. Všetky údaje vychádzajú z testov a z dlhoročných praktických skúseností a vzťahujú sa na normové podmienky.

Rozmanitosť použitých materiálov a rozdielne podmienky na jednotlivých stavbách, ktoré nemôžeme ovplyvniť, vylučujú nárok na náhradu.

Preto odporúčame vykonať dostatočné vlastné skúšky. Treba dodržiavať pokyny na pokládku od výrobcov podlahových krytín a aktuálne platné normy a technické smernice. K tomu sme Vám radi kedykoľvek k dispozícii s poradenstvom.

Aktuálne verzie technických listov produktov nájdete na www.wakol.com.

Vydaním týchto technických informácií z 9. februára 2023 strácajú všetky predchádzajúce verzie svoju platnosť.