

Technický list

WAKOL RP 104 oddel'ovacia doska, 4mm

Oblasť použitia:

Doska z polyesterového vlákna na oddelenie a hluk redukujúce spevnenie pod nalepenými parketami v interiéri. Vhodné tiež na preliatie nivelizačnou hmotou a následné lepenie textilných a elastických krytín.



Mimoriadne vlastnosti

- redukuje pnutie
- premost'uje trhliny
- pre prevádzkovú záťaž do 5 kN/m²
- vhodné pod stoličky s kolieskami
- rýchle a jednoduché pokladanie
- vhodná na podlahové kúrenie

Technické dáta

Materiál: Zmes polyesterových vlákien

Forma dodávky: Kartón s 15 doskami

Formát: 100 x 60 cm

Hrúbka materiálu: 4mm

Plošná váha: Cca. 2,8 kg/m²

Odpor priepustnosti tepla: 0,042 m² K/W
(podľa DIN 52 612)

Premostenie trhlín: do 1,4 mm

Redukcia hluku: v závislosti od povrchu, napr. cca. 13 dB pri 10mm parketách
(podľa DIN EN ISO 140-8)

Emicode podľa GEV: EC 1 Plus, veľmi chudobný na emisie

Trieda horľavosti B2
podľa DIN 4102: E
podľa EN ISO 11925:

Podklady: WAKOL RP 104 je vhodná špeciálne pre sanáciu podkladov, ktoré nie sú v norme, napr. sú silne popraskané, nehomogénne, nie sú dokonale tvarovo stabilné ale dostatočne nosné, v interiéri. Podklady musia byť rovné, vyschnuté, pevné a zbavené nečistôt a lepidlivých substancií. Medzivrstvy odstrániť vhodným mechanickým spôsobom.

Spracovanie: WAKOL RP 104 nalepiť s vhodným lepidlom, napr. WAKOL MS230, WAKOL MS250, WAKOL MS260, WAKOL PU210, WAKOL PU225, WAKOL PU390, WAKOL D1680 a WAKOL D1640 (disperzné lepidlá na savé podklady) Naniesť len toľko lepidla, koľko je možné po dobu spracovania spracovať. Následne dosku položiť a pritlačiť, resp. zavalcovať. Prirezávať je možné lichobežníkovou čepeľou, ponornou pilou, kruhovou pilou alebo uhlovou brúskou (diamantový kotúč). Na rozpínavých materiáloch dodržať škáru na kraji: 5 mm pri minerálnych podkladoch, 10 mm pri drevených podkladoch. Pri použití WAKOL PU a MS lepidiel, je možné klást parkety akonáhle je nalepená doska pochôdzna bez toho, že by sa hýbala. Pri následnom nanášaní nivelizačnej hmoty na WAKOL RP 104 je doba schnutia 12 hodín. Parkety je možné nalepiť s WAKOL MS 230, MS 250, MS 260, PU 210, PU 225, PU 390.

Dosku je možné preliať nivelizačnou hmotou WAKOL Z 615, Z 670 alebo A 620 v minimálnej hrúbke 3mm a následne je možné lepiť textilné a elastické krytiny. Nivelizačná hmota sa leje priamo na čistý povrch dosky. Pred následným pokladaním elastických alebo textilných krytín je potrebné dobré preschnutie nivelizačnej hmoty. Pri použití na redukovanie hluku sa nesmie dostať nivelizačná hmota medzi dosky. Preto je treba škáry medzi doskami oblepiť tenkou krepovou páskou, alebo zatrieť s WAKOL MS 245 montinátorom.

Dôležité pokyny:

Neklásť pri teplote pod +15 st.C. oddeľovaciu dosku a lepidlo pri studenom počasí včas natemperovať vo vyhriatej miestnosti.

Zaručujeme trvácnu vysokú kvalitu našich produktov. Všetky údaje vychádzajú z testov a dlhoročných praktických skúseností a vzťahujú sa na normované podmienky. Rôznorodosť použitých materiálov a najrôznejšie podmienky na stavbe, ktoré nevieme ovplyvniť, vylučujú akékoľvek nároky na náhradu. Tu odporúčame dostatočné vlastné vyskúšanie. Treba zohľadniť návody na pokladanie od výrobcu podlahoviny a momentálne platné normy. K tomu sme Vám radi kedykoľvek k dispozícii s poradenstvom.

Vydaním tohto technického listu zo 17.04.2012 strácajú platnosť všetky dovtedy vydané.