

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

PreTone RÔZNE FARBY



Pigmentové moridlo na vodnej báze na parkety a drevené podlahy. Zintenzívnenie farby následne nanášaných farebných olejov. Zintenzívnením štruktúry dreva a kresby sa dosiahnu živé farebné efekty.

- Pre výrazne silnejšie farby
- Redukuje pre olej špecifické zožltnutie
- Bezpečné a ľahké spracovanie
- Bez rozpúšťadiel
- Takmer neobmedzené možnosti farebných kombinácií
- Neutrálny zápach

Oblasť použitia:

Na surových riadne vybrúsených drevinách. Kombináciou namáčania a pigmentovania sa dosiahnu intenzívnejšie farebné efekty. V kombinácii s LOBASOL HS 2K ImpactOil alebo LOBADUR HS 2K IntensiveColor^{AT} sa dajú dosiahnuť nespočetné farebné efekty. Takmer bezhraničné možnosti úprav nechávajú priestor pre množstvo individuálnych riešení.

Údaje o výrobkoch

Výr. č.
10612



2,5 l



6



144

Všetky farby sa dodávajú aj v 100 ml vzorkových dózach.


Pevné častice 4,5 ±2%

Hodnota pH 8,4

Zloženie voda, pigmenty, neiónické tenzidy, konzervačné látky

Skladovanie a transport Skladovateľnosť 24 mesiacov, vid' potlač na obale. Skladovanie a preprava pri teplote +5 až +25 °C. Chráňte pred mrazom. Nejedná sa o nebezpečný materiál podľa ADR.

GISCODE W1



Biela

Čierna

Hnedá

Mocha

Steel

Nepreberáme záruky za farbu.



Pokyny ku spracovaniu

- Povrch musí byť odborne vybrúsený, vlhkosť dreva max. 12 %.
- Podlaha musí byť suchá a zbavená eventuálnych starých nánosov, oleja, mastnoty, vosku, silikónu, brúsneho prachu a iných nečistôt. Teplota miestnosti +15 °C až +25 °C, relatívna vlhkosť vzduchu 40 % až 65 %, teplota materiálu +18 °C až +25 °C. Pracovisko dôkladne vetrať.
- Materiál neliať na podlahu, použiť vedro na lakovanie LOBATOOL.
- Materiál dobre pretrepať.
- Vlastný farebný odtieň použitého dreva, jeho štruktúra a pórovitosť, ako aj jemnosť výbrusu veľmi silno vplyvajú na farebný odtieň, ktorý chceme dosiahnuť. Dôrazne odporúčame urobiť vlastné odskúšanie farebného odtieňa, na originálnom dreve a za odbornej brúsnej techniky a následne nechať výsledok schváliť užívateľom.
- Dodatočným impregnovaním sa vo všeobecnosti zintenzívnia nerovnomernosti podkladu/parketovej a drevenej podlahy.
- Dodržiavajte všeobecné a pre produkt špecifické predpisy pre ochranu zdravia pri práci. Bližšie pokyny nájdete v súlade s GISCODE v návodoch na obsluhu, ktoré sú dostupné na stránkach www.wingis-online.de.

Riedidlo

Výrobok je pripravený na spracovanie a nesmie sa riediť!

Nanášacia technika/spotreba materiálu

Striekacia konvica LOBATOOL a nanášač alebo valček na lak LOBATOOL mikrovlákno 100-120 pre zotretie / cca 100-120ml/m² (8-10m²/l). Dvihnuté drevené vlákna po vyschnutí cez noc zrazte jednokotúčovou brúskou a špeciálnym zeleným padom LOBATOOL.

Doba schnutia

- Schnutie cez noc. Olej sa musí naniest v priebehu 24 hodín.

Produkty vhodné na doimpregnovanie:

- HS 2K IntensiveColor ^{A.T.}
- HS 2K ImpactOil Color.



Pokyny ku spracovaniu

Aplikácia stieraním

- PreTone pretrieť rovnomerne mikrofázovým valčekom na lakovanie LOBATOOL 100-120.
- Následne vyrovať valčekom na lakovanie LOBATOOL 100-120 v smere vlákien. Ak je už prvý náter úplne vsiaknutý do dreva, treba naniesť prídavný materiál.
- Pracovať po úsekoch.
- Sušenie cez noc.
- Plochu vyhladiť leštičkou so zeleným padom LOBASAND SpecialPad (zalomiť postavené vlákna dreva) a následne odstrániť brúsny prach.
- V rámci 24 hodín impregnovať povrch želaným farebným odtieňom LOBASOL[®] HS 2K ImpactOilColor alebo LOBADUR[®] HS 2K IntensiveColor, spracovanie podľa Technickej informácie produktu.

Aplikácia nástrekom

Hlavne u väčších plôch značí aplikácia nástrekom s LOBATOOL postrekovacou konvicou značnú úsporu času a zároveň ergonomický pracovný postup. Aplikácia postrekovačom by sa mala robiť 2 osobami, pretože materiál treba ihneď po nastriekaní zjednotiť. Pri nadväzujúcich plochách väčších ako 100 m² musia byť použité dva alebo viacero prístrojov.

- Pred začatím prác je treba susediace plochy ako napr. dvere, sokle, a pod. oblepiť vhodnou maliarskou lepiacou páskou.
- Striekaciu dýzu je podľa možnosti treba držať v konštantnom uhle a vzdialenosti od plochy a PreTone nanášať pás za pásom v tenkej vrstve a rovnomerne, cca. 100-120 ml/m². Po nastriekaní pásu ho treba zjednotiť s LOBATOOL nanášačom.
- Nechať schnúť cez noc.
- Vyhladiť plochu s jednokotúčovou brúskou s podloženým LOBATOOL špeciálnym zeleným padom (zrazenie zodvihnutých vlákien dreva) a následne odstrániť brúsny pad.
- V priebehu 24 hodín impregnovať povrch nanesením vybraného farebného odtieňa LOBASOL[®] HS 2K ImpactOilColor, spracovanie podľa technickej informácie ku produktu.



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

PreTone RÔZNE FARBY



Všeobecné pokyny

Čistenie pracovných nástrojov: Pracovné nástroje ihneď umyte vodou.

Doba schnutia: Uvedené doby schnutia platia pri teplote +20 °C a pri relatívnej vlhkosti vzduchu 50 % a pri starostlivom vetraní pracoviska bez prievanu. Nižšie teploty, vyššie hodnoty relatívnej vlhkosti a horšie vetranie vedie ku spomaleniu schnutia. Pred dosiahnutím konečnej tvrdosti nečistite povrch na mokro a nepokladajte koberce. Na zakrytie povrchu pred dosiahnutím konečnej tvrdosti použite LOBATool Cover 400. Špecifikácie produktu nájdete v príslušnom technickom liste.

Lepenie hrán: Parkety nenalepené na pevno, palubovka, drevená dlažba, lamelové parkety, parkety na podlahovom kúrení a dreveniny s krátkou reakciou na zmenu vlhkosti (napr. buk) pri kolísaní klímy v priestore (vlhkosť vzduchu, teplota) značne pracujú. Pri použití olejov nemôže dojsť ku vytvoreniu obrysových škár.

Vzájomné pôsobenie: Materiály obsahujúce zmäkčovadlá, napr. kobercové podložky, nohy nábytku, kolieska stoličiek, elastické lepidlá na parkety a montážne lepidlá môžu zapríčiniť zmäknutia a zafarbenia. Usadeniny v škárach môžu byť príčinou optických väd. Závažnosť povrchu farbami na vlasy, pneumatikami, jazdením po povrchu na motocykloch, bicykloch a pod. môže mať za následok nezvratné sfarbenie povrchu.

Informácie v tomto dokumente a všetky ďalšie pokyny a odporúčania, ktoré poskytujeme formou poradenstva užívateľom, sú výsledkom doterajších skúseností a sú v súlade s normami. Z dôvodu celého radu možností použitia a podmienok spracovania nezbavujeme užívateľa povinnosti urobiť vlastné testy alebo využiť technické poradenstvo formou kontaktu s oddelením produktovej technológie LOBA. Dodržujte odporúčania výrobcu krytiny a aktuálnych noriem. Naše ručenie a zodpovednosť sa riadi výhradne našimi všeobecnými obchodnými podmienkami a nie sú rozšírené ani na základe tejto informácie, ani naším poradenstvom. Vydaním nových technických informácií strácajú pôvodné technické informácie svoju platnosť.

Slová a symboly označené symbolom ® predstavujú práva ku značkám, ktoré sú registrované a chránené minimálne na území Nemecka.

