



ProColor

rôzne farby

FARBENIE



Farbenie bez presahov

Prípravok na farbenie parkiet na rozpúšťadlovej báze. Schne spoľahlivo a bez presahov nezávisle od klimatických podmienok a dá sa preto bez problémov prelakovať s LOBA vodnými lakmi.

- Nespočetné možnosti riešení
- Bezpečné a ľahké spracovanie
- Všetky varianty sa dajú medzi sebou miešať
- Nespočetné množstvo kombinácií

Oblasť použitia:

Pre profesionálne farbenie parkiet a drevených podláh. Prednostne sú vhodné hrubopórovité listnaté dreveniny (dub, jaseň).



LOBA GmbH & Co. KG
Emissionsergänzendes Bauprodukt
nach TRGS-Grunderfordernisse
E-05/10-112

Údaje o výrobkoch

VÝR. Č.			
11012	750 ml	12	432

Všetky farby sa dodávajú aj v 100 ml vzorkových dózach.

Pevné častice	5 ±2%
Skladovanie a transport	Skladovateľnosť 18 mesiacov. Nejedná sa o nebezpečný materiál podľa ADR. Výrobok nie je citlivý na mraz.

GISCODE G1



Transpa-
rentný

800147
Jatoba

800145
Kambala


800099
Mahagón

700133
Papyrus

800132
Parený dub

900005
Čierna

800149
Sucupira



800150
Wenge



900126
Biela

Nepreberáme záruky za farbu.

Pokyny ku spracovaniu

- Povrch musí byť riadne obrúsený. Podlaha musí byť suchá a bez prípadných starých náterov, oleja, mastnoty, vosku, silikónu, brúsneho prachu a iných znečistení.
- Optimálne podmienky spracovania sú pri teplote miestnosti +15 °C až +25 °C, teplota podlahy +15 °C až +22 °C, rel. vlhkosť vzduchu 40 % - 75 %, teplota materiálu +18 °C - +25 °C, max. vlhkosť dreva 12 %, pracovné priestory dostatočne vetrať.
- Aby sa zabránilo poškodeniu parkiet, je potrebné sa pri spracovaní usilovať o klímu v miestnosti, ktorá sa očakáva pre použitie v ročnom priemere.
- Materiál neliať na podlahu, použiť vedro na lakovanie LOBATOOL.
- Materiál dobre pretrepať.
- Vlastný farebný odtieň použitého dreva, jeho štruktúra a pórovitosť, ako aj jemnosť výbrusu veľmi silno vplyvajú na farebný odtieň, ktorý chceme dosiahnuť. Dôrazne odporúčame urobiť vlastné odskúšanie farebného odtieňa, na originálnom dreve a za odbornej brúsnej techniky a následne nechať výsledok schváliť užívateľom.
- Dodržujte smernicu LOBA „Návod na brúsenie a farbenie parketových podláh“.
- Pred použitím farebných variánt odporúčame skúšobný náter pre určenie výsledného farebného odtieňa a pre optické zhodnotenie. Farebné odtiene sú medzi sebou miešateľné. Pre zosvetlenie, resp. pre redukovanie krycej schopnosti je možné primiešať transparentnú variantu. Pre rovnomerný farebný obraz je potrebné nasýtenie pigmentami, preto by zriedenie malo byť v maximálnom pomere tri diely transparentu na jeden farebný diel.
- Pokiaľ bude treba pre väčšiu plochu viac ako jednu dózu, je treba celkové množstvo zmiešať v pracovnej nádobe pred začatím práce.
- Pri namáčaných plochách nie je kvôli hlbokému vsiaknutiu pigmentov do dreva neskoršie vrátenie povrchu do pôvodného stavu možné.
- Dodržiavajte všeobecné a pre produkt špecifické predpisy pre ochranu zdravia pri práci. Bližšie pokyny nájdete v súlade s GISCODE v návodoch na obsluhu, ktoré sú dostupné na stránkach www.wingis-online.de.

RIEDIDLO

Pre zosvetlenie farebného odtieňa, resp. pre redukovanie krycej schopnosti zmiešať s transparentnou variantou. Maximálne tri diely transparentu na jeden farebný diel.

NANÁŠACIA TECHNIKA / SPOTREBA MATERIÁLU

Špachtľa LOBA / cca 30-50 ml/m² (20-33 m²/l alebo 15-20 m²/balenie) alebo olejový valec LOBA mikrovlátko 60-80 / cca 30-50 ml/m² (20-33 m²/l alebo 15-20 m²/balenie) podľa savosti podkladu. Na vlhkých plochách sa spotreba zvyšuje až na dvojnásobok. Egalizácia (zjednotenie) špeciálnym bėžovým padom LOBA.

Pre zvýraznenie farby môžete predtým podlahu navlhčiť vodou. Postupujte vždy podľa našich technických rád a tipov: „Vlhčenie drevených podláh vodou a farbenie prípravkom ProColor“.

DOBA SCHNUTIA

- Prelakovanie možné najskôr po 12 hodinách.

LAKY VHODNÉ NA PRELAKOVANIE:

Až do silných záťaží:

- EasyFinish.
- Viva.

Až do mimoriadne silných záťaží:

- 2K Fusion.
- 2K Duo.
- 2K Supra A.T.

TMELENIE:

POZOR!! Nie všetky tmely sú vhodné. Na predchádzanie problémom sú odporúčané prípravky LOBA EasyFill, VivaFill alebo alternatívne LOBA Fugenkittlösung.

POUŽITIE NA PARKETÁCH A DREVENÝCH PODLAHÁCH:

(všetky farebné odtiene okrem bielej na dube a iných drevinách obsahujúcich tanín):

- Starostlivo vybrúsiť podklad. (dodržať pokyny zo smernice LOBA „Návod na brúsenie: Kolorovanie parketových podláh“).
- ProColor nanášať po úsekoch.
- Prebytky z podlahy spadovať (LOBATOOL špeciálny bėžový pad) až kým nevznikne rovnomerný povrch (na každých 10 m² jeden pad).
- Schnutie 12 hodín.
- Naniest' valcom tri vrstvy laku na vodnej báze LOBA.

PROCOLOR BIELY NA DUBE A INÝCH DREVINÁCH OBSAHUJÚCICH TANÍN:

- Podklad starostlivo vybrúsiť. (Smernica LOBA „Návod na brúsenie: Kolorovanie parketových podláh“).
- ProColor nanášať po úsekoch.
- Prebytky na povrchu spadovať (LOBATOOL špeciálny bėžový pad) až kým sa nedosiahne rovnomerný povrch (na každých 10 m² jeden pad).
- Schnúť 12 hodín.
- Naniest' valcom LOBA PrimaSeal Plus.
- Schnúť cca. 2 hodiny.
- Naniest' valcom dve vrstvy laku na vodnej báze LOBA.

DŔLEŽITÉ POKYNY

U starých podláh so škárami použiť alternatívne ku špachtli LOBA valec na olej mikrovlátko 60-80 ako mop (nie rolovať).

Všeobecné pokyny

Čistenie pracovných nástrojov: Pracovné nástroje čistíte rozpúšťadlami, napr. čistiacim prostriedkom na pranie štetcov.

Doba schnutia: Uvedené doby schnutia platia pri teplote +20 °C a pri relatívnej vlhkosti vzduchu 50 % a pri starostlivom vetraní pracoviska bez prievanu. Nižšie teploty, vyššie hodnoty relatívnej vlhkosti a horšie vetranie vedie ku spomaleniu schnutia. Pred dosiahnutím konečnej tvrdosti nečistite povrch na mokro a nepokladajte koberce. Na zakrytie povrchu pred dosiahnutím konečnej tvrdosti použite LOBA Cover 400. Špecifikácie produktu nájdete v príslušnom technickom liste.

Bezpečnostné pokyny: Pri spracovaní a schnutí výrobkov s obsahom rozpúšťadiel sa uvoľňujú horľavé výpary rozpúšťadiel. Z tohto dôvodu platí zákaz ohňa, otvoreného ohňa, zvarovania, fajčenia a pod. v ohrozenom priestore. Pracovisko a sklady dobre vetrajte. Elektrické zariadenia na pracovisku a vo vedľajších priestoroch musíte včas vypnúť tak, aby boli pri začatí prác vychladnuté. Zabráňte akémukoľvek iskreniu, i na elektrických zariadeniach. Uchovávajte obal s materiálom tesne uzatvorený. Odstráňte z pracoviska, na ktorom dochádza ku uvoľňovaniu výparov, predmety, citlivé na rozpúšťadlá, odstráňte rastliny a zvieratá (aj akváriá).

Informácie v tomto dokumente a všetky ďalšie pokyny a odporúčania, ktoré poskytujeme formou poradenstva užívateľom, sú výsledkom doterajších skúseností a sú v súlade s normami. Z dôvodu celého radu možností použitia a podmienok spracovania nezbavujeme užívateľa povinnosti urobiť vlastné testy alebo využiť technické poradenstvo formou kontaktu s oddelením produktovej technológie LOBA. Dodržujte odporúčania výrobcu krytiny a aktuálnych noriem. Naše ručenie a zodpovednosť sa riadi výhradne našimi všeobecnými obchodnými podmienkami a nie sú rozšírené ani na základe tejto informácie, ani naším poradenstvom. Vydaním nových technických informácií strácajú pôvodné technické informácie svoju platnosť.