

LOBASOL[®] HS Akzent 100 Oil



Popis produktu

Bezrozpúšťadlový tvrdý olej na báze rastlinných olejov.

Oblasť použitia

Na impregnačné prvotné ošetrovanie drevených podláh. HS Akzent 100 Oil dosahuje zvýšenú antišmykovosť triedy R10 podľa BGR 181 a DIN 51130.

Vlastnosti

- 100% sušiny – bez rozpúšťadiel
- Umocňuje prirodzenú krásu dreva
- Vysoká odolnosť voči fľakom od vody
- Zvýšená antišmykovosť triedy R10 podľa BGR 181 a DIN 51130
- Pre normálne namáhané priestory je možné aj spracovanie v 1-dňovom systéme
- Veľmi nízka spotreba

Technické dáta

Artiklové č.	10601	Spotreba:	30-60 gr./m2 podľa savosti dreva
Veľkosť balenia:	3l, 0,75l	Nástroje na nanášanie:	LOBATOOL lakovací valček 60-80 LOBATOOL plochá špachtľa
Balenie:	Kartón: 6x3l, 6x0,75l Paleta: 180x3l	Zjednotiť s:	LOBA špeciálny béžový pad
Skladovanie a transport:	Nie je citlivé na mráz, 36 mesiacov stabilné pre skladovanie, žiadne nebezpečenstvo podľa ADR	Doba schnutia:	pochôdzne po 12 hodinách, ľahko zaťažiteľné po 24 hodinách, plne zaťažiteľné po 10 dňoch
GIScode:	Ö 10	Riedidlo:	Neriediť. Produkt je pripravený k použitiu.
		Obsah:	Modifikované rastlinné oleje, bezolovnaté sušidlá

Nasaté handry, pady a iné pracovné pomôcky uchovávať v uzatvorených nádobách. Olej/vosk v kombinácii s brúsnym prachom je samovznetlivý. Použitý materiál navlhčiť vodou, alebo uskladniť v uzatvorenom vedre, resp. odpratať v súlade s protipožiarnymi predpismi.

V opačnom prípade vzniká riziko samovznietenia.



Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt
nach DIBt-Grundsätzen
Z-157-10-13

Spracovanie:

Produkt pred použitím temperovať na spracovateľskú teplotu. (+18 st.C až +25 st.C)

Materiál dobre zamiešať.

Zohľadniť všeobecné pokyny pre ochranu pri práci*.

Dodržať podmienky pre klímu.*

Miestnosti vyvetrať.

*) pozri Všeobecné pokyny pre spracovanie LOBASOL-produktov.

Príprava:

Povrch drevenej podlahy odborne vybrúsiť, brúsny prach starostlivo odstrániť. (vysať)

Plocha musí byť navyše suchá, zbavená oleja, mastnoty, vosku, silikónu a eventuálnych starých nánosov.

Spracovanie:**Normálne namáhané priestory – aplikácia špachtľou**

1. HS Akzent 100 Oil naniesť plochou špachtľou
2. Doba pôsobenia cca.20 minút.
3. Zjednotiť jednotúčovým strojom s podloženým LOBA špeciálnym běžovým padom.
4. Naniesť druhú vrstvu HS Akzent 100 Oil špachtľou
5. Doba pôsobenia cca.20 minút.
6. Zjednotiť jednotúčovým strojom s podloženým LOBA špeciálnym běžovým padom.

Normálne namáhané priestory – aplikácia valčekom

1. HS Akzent 100 Oil tenko naniesť lakovacím valčekom LOBATOOL „mikrovlákno 60-80“.
2. Doba pôsobenia cca.1 hodinu.
3. Zjednotiť jednotúčovým strojom s podloženým LOBA špeciálnym běžovým padom.

Silne namáhané priestory – aplikácia špachtľou

1. HS Akzent 100 Oil po častiach naniesť plochou špachtľou.
2. Bezprostredne potom zjednotiť jednotúčovým strojom a podloženým LOBA špeciálnym běžovým padom.
3. Schnutie cez noc.
4. HS Akzent 100 Oil po častiach naniesť plochou špachtľou.
5. Bezprostredne potom zjednotiť jednotúčovým strojom a podloženým LOBA špeciálnym běžovým padom.

Rady:

Pri vyššie opísanej aplikácii špachtľou je možné druhú vrstvu namiesto HS Akzent 100 Oil naniesť HS Akzent 100 Wax. Pred nanesením Akzent 100 Wax je potrebné schnutie cez noc. Tu ale potom nie sú splnené podmienky pre zvýšenú antišmykovosť (napr.do pracovných priestorov). Detailné informácie o produkte si prečítajte v technickom liste ku HS Akzent 100 Wax.

Aplikácia špachtľou je možná iba u drevených podláh ktoré kladené na tesno, bez špár. Olej nanesený do špár schne veľmi dlhý čas. Na podlahy so špármi, resp. palubovky použite alternatívne HS 2K ImpactOil v aplikácii s valčekom.

Prebytočný materiál musí byť pri zjednocovaní brúskou dokonale odstránený.

U niektorých exotických drevnín môže doba schnutia trvať dlhšie.

Zohľadnite všeobecné pokyny pre spracovanie LOBASOL® produktov.